

U-win 5580

Клей-расплав на основе ЭВА



Описание: Высокотемпературный клей-расплав, разработанный для использования на автоматических кромкооблицовочных станках для приклеивания кромок из меламина, ПВХ, АБС и шпона.

Свойства: Короткое открытое время, хорошая адгезия и не тянет нитей, хорошая устойчивость к холodu и жаре, средняя прочность на отрыв, экономичность.

Технические данные:	Тип:	гранулированный
	Основа:	сополимер этилен-винилацетата
	Цвет:	кремово-белый
	Вязкость, мПа·с (150°C):	105 000–115 000
	Вязкость, мПа·с (180°C):	70 000–75 000
	Плотность, г/см ³ :	1,5
	Температура размягчения, °С:	98±2

Указания по применению: Рабочая температура на ролике: 180–210°C
Скорость подачи: 8–25 м/мин.

Рекомендации: Давление нанесения должно быть правильным и равномерно распределяться во время склеивания. Недостаточное давление может привести к дефектам склеивания.
В случае длительных остановок станка температура клея должна быть снижена не менее чем на 30–40°C.
Необходимо чаще контролировать температуру kleenanoсящего ролика и проверять, что она соответствует значению на термометре станка. Отклонения температуры нанесения, которые могут быть как ниже, так и выше, могут повлиять на склеивание.
Необходимо периодически проверять качество склеивания. Если используются новые материалы, то настоятельно рекомендуется провести предварительные испытания перед запуском в поточное производство. Температура склеиваемых материалов должна быть не ниже 18–20°C, а влажность в пределах от 8 до 12%. Что касается этих величин, то особое внимание следует уделять работе в холодные периоды года.

Упаковка: Продукт упакован в мешки по 2 или 25 кг.

Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте предпочтительно при температуре от 10 до 30 °С. Хранить вдали от источников тепла и закрывать мешки после использования во избежание загрязнения пылью. Продукт может храниться минимум 24 месяца при рекомендуемых условиях хранения. Применяйте ротацию запаса, чтобы сначала использовать более старый материал.